GRADE		(EB-2025)		
STANDARD OF TEST		Q/320412 CNW 002-2015		
APPEARANCE	-----			
DENSITY	g/cm^3			
			775	GB/T6344-2008
TENSILE RATE	%	120	146	GB/T6344-2008
COMPRESSION DEFLECTION	Kpa	40	66.9	GB/T8813-2008
COMPRESSION DEFORMATION	%	30	20.5	GB/T6669-2008
HARDNESS		25 5	26	C
WATER ABSORPTION	Kg/m^2	0.05	0.03	GB4303-2008
.				